

Автори висловлюють подяку В.В.Кулішу за допомогу у проведенні експериментальних досліджень.

SUMMARY

The temperature dependence of resistivity (ρ) and temperature coefficient of resistivity (β) were studied in the thickness range 50-400 nm. The curve of $\rho(T)$ and $\beta(T)$ show curvatures lie in the range Debye temperature. The electron-phonon interaction parameter increases with decreasing thickness.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Narayandas K., Radnakrishnan M., Balasubramanian C. Defect density and electrical properties of vacuum evaporated copper films from annealing studies of electrical resistance // *Electro Component Science and Technology*.-1982.-№9.-P.171-178.
2. Narayandas K., Radnakrishnan M., Balasubramanian C. Dependence of defect density and activation energy on deposition rates in copper films // *Jornal of Materials Science*.-1981.-№16.-P.549-552.
3. Исламгалиев Р.К., Ахмадеев Н.А., Мулюков Р.Р., Валиев Р.З. Влияние субмикроразмерного состояния на электросопротивление меди // *Металлофизика*.-1991.-Т.13. - №3.-С.20-25.
4. Грибок В.С., Заблудовский В.А. Структура и свойства электролитических медных покрытий, полученных в импульсных режимах // *МФИНТ*.-1998.-Т.20. - №19.-С.53-57.
5. Проценко І.Ю., Опанасюк Н.М., Черноус А.М. Апробація трьохвимірної моделі тензочувливості металевих плівок // *ВАНТ*.-1998.-№2(3),3(4).-С.107-110.
6. Гладких Н.Т., Крышталъ А.П. Изменение параметра решетки в островковых вакуумных конденсатах Cu, Ag, Au // *ВАНТ*.-1998.-№2(3),3(4).-С.57-65.
7. Проценко І.Ю., Шовкопляс О.В., Овчаренко Ю.М., Опанасюк Н.М. Електрофізичні властивості тонких полікристалічних плівок Cr, Cu, Ni та Ti // *Журнал фізичних досліджень*.-1998.-Т.2. - №1.- С.105-108.
8. Электрическое сопротивление тугоплавких металлов: Справочник / Под ред. А.Е.Шейдлина.-Москва: Энергия, 1981.-90 с.
9. Ларсон Д.К. Размерные эффекты в электропроводности тонких металлических пленок и проволок / В книге: Физика тонких пленок.-Москва: Мир.-1973.-Т.6.-С.97-170.
10. Проценко І.Е., Смолин М.Д., Шамога В.Г., Яременко А.В. Размерная и температурная зависимости электросопротивления пленок кобальта в области промежуточных температур // *УФЖ*.-1984.-Т.29. - №6.-С.920-925.
11. Лобода В.Б., Проценко І.Е., Смолин М.Д., Яременко А.В. Исследование размерных и температурных эффектов в тонких пленках переходных металлов // *УФЖ*.-1985.-Т.30. - №3.-С.435-440.
12. Проценко І.Е., Смолин М.Д., Яременко А.В., Лобода В.Б. Температурная зависимость удельного сопротивления тонких пленок переходных d-металлов // *УФЖ*.-1988.-Т.33. - №6.-С.875-880.
13. Технология тонких пленок: Справочник / Под ред. Р.Майссела, Р.Глекга.-Москва: Советское радио, 1977. - Т.2. - 768 с.
14. Однодворец Л.В., Овчаренко Ю.М., Опанасюк Н.Н., Проценко І.Е., Черноус А.Н. Электрофизические свойства одно- и многослойных пленок металлов. I Удельное сопротивление и тензочувствительность однослойных пленок // *Вісник Сумського державного університету*.-1996.-№1(5).-С.9-17.
15. Шматко О.А., Усов Ю.В. Структура и свойства металлов и сплавов. Электрические и магнитные свойства металлов и сплавов. Справочник.-Киев: Наукова думка, 1987.-581 с.
16. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике.-Москва: Наука.-1965.-872 с.

Надійшла до редколегії 12 лютого 1999 р.

УДК 622.621.928.8

СТАЦИОНАРНЫЕ ПОТОКИ ЖИДКОСТИ В ОКРЕСТНОСТИ ФЕРРОМАГНИТНОЙ ИГЛЫ В ПОСТОЯННОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

С.В. Горобец*, *вед.науч.сотр.*; И.А. Мельничук**, *канд. физ.-мат. наук*
(* Украинский государственный университет пищевых технологий,
**Донецкий госуниверситет)

В настоящее время повысился интерес к воздействию магнитных полей на различные жидкие растворы с целью изучения как физических явлений, происходящих в них, так и для совершенствования технических

и технологических применений [1,2]. Кроме того, в настоящее время широкое распространение в различных областях получили магнитные фильтры и сепараторы с высокоградиентными ферромагнитными насадками (ВГФН) различной формы для разделения и очистки сыпучих, жидких и газообразных рабочих сред.

В работе [3] экспериментально показано, что при помещении модельной жидкости с микрообъектами (МО) различной природы (механическими слабомагнитными примесями или микроорганизмами) в постоянное магнитное поле в окрестности элемента высокоградиентной ферромагнитной насадки в виде железного шарика возникают стационарные потоки модельной жидкости.

В данной работе исследована возможность образования стационарных потоков модельной жидкости в окрестности элемента высокоградиентной ферромагнитной насадки в виде стальной иглы.

Для указанных исследований была изготовлена микрокювета (рис. 1), представляющая собой предметное стекло, куда помещалось медное




Рисунок 1 - Микрокювета с ВГФН в виде стальной иглы

проволочное кольцо 1, ограничивающее объем исследуемой жидкости, диаметр кюветы - 7мм, диаметр проволоки - 0,3 мм, проволока покрывалась тонким слоем лака. В центр проволочного кольца помещался элемент высокоградиентной ферромагнитной насадки 2, свободный объем микрокюветы заполнялся модельной жидкостью 3. Кювету накрывали покровным стеклом толщиной 0,7 мм для предотвращения испарения жидкости и образования тепловых потоков и помещали в однородное

постоянное магнитное поле. Для проведения экспериментов были подготовлены следующие модельные жидкости:

1 Пиво, примесными частицами в котором являются микроорганизмы, вызывающие процессы молочнокислого и уксуснокислого брожения. Для выращивания штаммов микроорганизмов бралось пиво и термостатировалось в течение недели при температуре 33-35°C. Для включения процесса уксуснокислого брожения в пробу вводился раствор одномолярной уксусной кислоты в количестве 15% объема пробы и 0,5 мл этилового спирта. Микроорганизмы, выращенные в пиве, хорошо видны при увеличении в 600 раз, имеют форму коротких округлых палочек - как одиночных, так и соединенных в цепочки. При окрашивании стандартным водным раствором люголя одни из них приобретают желтый цвет (*Acetobacter aceti*), другие - голубой (*Acetobacter pasteurianum*).

2 50% водный раствор соли бромистого лантана $LaBr_3$, в качестве примесей для идентификации движения модельной жидкости были взяты частицы газовой сажи.

Были проведены следующие эксперименты:

1 ВГФН - стальная игла длиной 9 мм с характерным диаметром на конце - 50 мкм (рис. 1), модельная жидкость - 50 % водный раствор соли бромистого лантана $LaBr_3$, в качестве примесей для идентификации движения модельной жидкости были взяты частицы газовой сажи.

Стальную иглу помещали в кювету с указанной выше модельной жидкостью и включали внешнее магнитное поле $H_0=180$ кА/м, наблюдались потоки модельной жидкости V , как показано на рис.2. Целью эксперимента было определение влияния величины внешнего магнитного поля на скорость движения модельной жидкости. Как

показали проведенные опыты, модельная жидкость начинает двигаться сразу же в окрестности стальной иглы после включения внешнего магнитного поля и останавливается сразу после выключения внешнего магнитного поля, как и в случае с ферромагнитным шариком [3]. При этом при всех прочих равных параметрах системы скорость потока модельной жидкости V возрастает с увеличением внешнего магнитного поля (рис.3). Наблюдения в каждом эксперименте показывают, что определение влияния величины внешнего магнитного поля H_0 на скорость движения модельной жидкости проводились в течение 300 с.




Рисунок 2 - Движение модельной жидкости в окрестности стальной иглы




Рисунок 3 - Влияние величины магнитного поля H_0 на скорость движения модельной жидкости V в окрестности стальной иглы

V	H_0
0	30
6	70
11	120
13	152
16	1800

мкм/с к А/м




Рисунок 4 - Временная зависимость скорости потока модельной жидкости при $H_0 = 180 \text{ кА/м}$

V	t
13	300
10	360
10	450
8	540
8	600
6	690
3	840
4	900

мкм/с с

2 ВГФН - стальная игла длиной 9 мм с характерным диаметром на конце - 5 мкм (рис.1), модельная жидкость - пиво, подверженное уксуснокислому брожению. Условия эксперимента полностью повторяют условия эксперимента 1, но с другой модельной жидкостью.

Цель эксперимента - определение временных зависимостей скорости потока модельной жидкости при фиксированных значениях величины

внешнего магнитного поля H_0 . Многочисленные эксперименты показали, что для данной ВГФН и модельной жидкости (пива, подверженного уксуснокислому брожению) при значениях внешнего магнитного поля H_0 в интервале от 60 до 180 кА/м скорость модельной жидкости выходит на насыщение после трех минут эксперимента и затем практически не изменяется со временем. В табл.1 приведены данные по изменению скорости потока модельной жидкости в зависимости от времени при значении внешнего магнитного поля $H_0 = 180$ кА/м.

Таблица 1

Время эксперимента, с	Скорость потока модельной жидкости, мкм/с
0-180	14.5
180-480	9.8
480-780	9.8
780-1080	9.8

Таким образом, в настоящей работе показано, что ферромагнитная насадка в виде стальной иглы, помещенная в постоянное магнитное поле, создает стационарные потоки в окружающей ее жидкости, содержащей различные ионы, так же, как и ферромагнитная насадка в виде шарика малых размеров. Кроме того, показано, что существует определенное время стабилизации скорости потока модельной жидкости, которое зависит от параметров насадки, состава модельной жидкости и величины внешнего магнитного поля.

SUMMARY

The interaction of an element of high-gradient ferromagnetic needle-shaped packing placed in a homogeneous constant magnetic field, with a liquid (pH 2-3), containing suspension of microorganisms causing process of acetous acidic and lactic acidic fermentation or a suspension of unmagnetic fine-grained abrasive is investigated. It was shown, that the stationary flows of liquid are formed in the vicinity of a ferromagnetic particle in a homogeneous constant magnetic field.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Радовенчик В.М., Шутько А.П., Гомеля Н.Д. Водоочистка с использованием магнитных полей // Химия и технология воды, 1995.-Т.17.- №3.-С.274-300.
2. Насретдинов Э.С., Мажидов К.Х., Рахимов Р.Б. Применение магнитного поля в лицевых производствах //Хранение и переработка сельхозсырья,1997.-№7.-С.47-48.
3. Горобец Ю.И., Горобец С.В., Пименов Ю.Н., Мельничук И.А. Образование стационарных потоков жидкости в окрестности ферромагнитной частицы в постоянном магнитном поле // Науковий вісник МГА України, 1998.- Вип.3.- С.70-73.

Поступила в редколлегию 7 июня 1999 г.

УДК 622.621.928

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ ТРЕХМЕРНЫХ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ НАМАГНИЧЕННОСТИ В ЛЕГКОПЛОСКОСТНОМ ФЕРРОМАГНИТИКЕ

О.Ю.Горобец, асп.

(Институт Магнетизма НАН Украины)

На сегодняшний день большой теоретический интерес представляет исследование статических и динамических солитонных решений