

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНЗОЧУТЛИВОСТІ ДВОШАРОВИХ МЕТАЛЕВИХ ПЛІВКОВИХ МАТЕРІАЛІВ

*доц. Одиногорець Л.В., пош. Бурик І.П.,
студ. Марченко Я.Ю.*

Двошарові металеві плівкові матеріали знайшли широке використання в багатьох сферах приладобудування і мікроелектронної техніки (струмопровідні доріжки, термо- та тензодатчики, плівкові елементи інтегральних мікросхем.). Практичне застосування таких систем стимулює експериментальне дослідження їх електрофізичних властивостей (наприклад, явища тензочутливості).

Для контролю деформацій механічних конструкцій, які знаходяться у напруженому стані, використовують спеціальні вимірювальні пристрої, основним елементом яких є напівпровідниковий тензорезистор, який, незважаючи на велике значення коефіцієнту продольної тензочутливості ($\gamma_1 \sim 10^2-10^3$), має малу термічну стійкість. Тому металеві тензодатчики можуть бути більш ефективними при високих температурах. Оскільки коефіцієнти тензочутливості металевих плівок менше, ніж у напівпровідникових, постійно ведеться пошук нових методів збільшення γ_1 для металевих плівкових матеріалів. Один із шляхів розв'язання цієї проблеми пов'язаний з переходом до дво- та багатошарових плівкових структур, в яких з'являється додатковий механізм розсіювання електронів - межа поділу між окремими шарами. Крім того, слід мати на увазі, вплив процесів взаємної дифузії елементів та макронапружень термічного і структурного походження.

Експериментальні результати досліджень коефіцієнту γ_1 двошарових металевих плівок наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

| Плівка (товщина, нм) | $\gamma_{\text{Лекстер}}$ |
|----------------------|---------------------------|
| Cr(30)/Co(90)/П | 13,0 [1] |
| Co(60)/Cr(60)/П | 25,8 [1] |
| Ni(60)/Co(30)/П | 14,4 [1] |
| Ni(50)/V(20)/П | 13,3 |
| Zr(20)/Mo(20)/П | 12,0 |
| Mo(50)/Zr(50)/П | 12,9 |

При дослідженні тензоефекту встановлені наступні закономірності. По-перше, незалежно від структурного стану плівкового матеріалу в цілому або його окремих шарів, коефіцієнт γ_1 залежить від номера деформаційного циклу. Як і у випадку одношарових плівок, тензочутливість стабілізується, починаючи з третього-четвертого циклу і потім майже не змінюється (Таблиця 2).

Таблиця 2

| Плівка (товщина, нм) | 1 цикл | 2 цикл | 3 цикл |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Ni(50)/V(20)/П | 20,0 | 14,0 | 13,3 |
| Mo(50)/Zr(50)/П | 20,6 | 14,4 | 12,9 |
| Zr(20)/Mo(20)/П | 32,0 | 30,0 | 12,0 |

По-друге, γ_1 зі збільшенням товщини, залишаючись весь час позитивною величиною, монотонно зменшується, наближаючись до деякого асимптотичного значення γ_{lg} . По-третє, більш високе значення γ_1 двошарових плівок у порівнянні з одношаровими пов'язано: з додатковим джерелом розсіювання носіїв електричного струму - межею поділу між шарами, що за властивостями розсіювання відрізняються від межі поділу плівка-вакуум; з технологічним фактором - різним ступенем окислювання окремих шарів.

1. Проценко И.Е., Хворост В.А., Черноус А.Н. Фазообразование, диффузионные процессы и электрофизические свойства многослойных металлических пленочных структур. // Тонкие пленки в оптике и электронике. - Харьков: ННЦ ХФТИ, 2002. - С. 6 - 22.