

# О ПЕРЕРАБОТКЕ НИЗКОКАРБОНАТНОЙ СИРИЙСКОЙ ФОСФАТНОЙ РУДЫ НА ФОСФОРНУЮ КИСЛОТУ

Э.А. Карпович, С.В. Вакал, Н.И. Малий  
(Сумський ГосНИІ мінеральних удобрень та пігментів)

Сирийский фосфоритовый концентрат, поставляемый на Украину содержит 29,6-30,5 %  $P_2O_5$ , 48-52 % CaO, 5,8-6 %  $CO_2$ , 4-8 %  $SiO_2$ . По содержанию тяжелых металлов он удовлетворяет жестким нормативными требованиям Украины. Указанное сырье перерабатывается на фосфорную кислоту и удобрения с высокими технико-экономическими показателями. Однако увеличение поставок качественного фосфорита ограничено мощностью карьера и участка обогащения. В тоже время у поставщика образуется определенное количество невостребованной, труднообогатимой руды. В такой руде содержание  $P_2O_5$  колеблется от 24 до 27 %.

Цель исследований- оценить возможность переработки на удобрения и фосфорную кислоту труднообогатимой фосфатной руды Сирии.

В работу поступили два образца руды в виде кусков размером до 160 мм с визуально несовпадающими минералогическими характеристиками. Образцы руды размололи до частиц с размером менее 0,5 мм. Согласно анализу один продукт размола содержал 26,5 %  $P_2O_5$ , 40,9 % CaO, 3,0 %  $CO_2$  и 21,7 % нерастворимого в HCl остатка. Данный образец (низокарбонатный) признан потенциально пригодным для получения фосфорной кислоты в отличие от другого образца, у которого содержание  $CO_2$  превышало 8% при содержании  $P_2O_5$  менее 25 %. В тоже время оба образца руды признаны непригодными для получения аммонизированного суперфосфата.

При переработке на ЭФК низокарбонатной руды выявлены условия обеспечивающие высокий коэффициент разложения фосфатной части сырья. ( $K_p$  в пределах 96-97 %). При этом расход серной кислоты на 1 т  $P_2O_5$  оказался ниже, чем при переработке типового сирийского фосфорита. Пульпа разложения данной руды, при толщине слоя гипса 40-45 мм имела приемлемую скорость фильтрации. Важно, что стадия разложения велась без подачи пеногасителя. Наработан образец ЭФК с концентрацией 26,5%  $P_2O_5$ . Из кислоты получен аммофос следующего состава: N-11,2 %,  $P_2O_{5\text{общ}}-51,1\%$ ,  $P_2O_{5\text{усв}}-50,3\%$ ,  $P_2O_{5\text{в.р.}} - 48,4\%$ , нерастворимого в HCl остатка-0,03 %.

При исследованиях установлено, что нерастворимые в кислоте примеси выводятся из технологии с фосфогипсом. Содержание в фосфогипсе инертов составило 13-16 %. Поэтому масса образующегося фосфогипса на 1т 100 %  $P_2O_5$  больше, чем при переработке фосфорита рядовой поставки.

Таким образом низокарбонатную фосфатную руду можно использовать для производства ЭФК. Но для переработки ее следует принимать только размолотой до частиц, размер которых не более 0,5 мм.

Экономически целесообразно фосфатную руду перерабатывать в том случае, если стоимость в ней 1 т  $P_2O_5$  будет ниже не менее чем на 3 % по отношению к стоимости 1т  $P_2O_5$  в фосфорите рядовой поставки.