ПОЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ ТИТАНА ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ДИОКСИДА ТИТАНА

Веренич А.А., Павленко О.В., Мараховская А.Ю. Шосткинський институт СумДУ

Проблема утилизации промышленных отходов производства TiO_2 , содержащих до 30-40% титана в пересчете на оксид, остается актуальной, поскольку титаносодержащие продукты находят все более широкое применение в различных отраслях и сферах деятельности.

Существуют технологические способы, позволяющие растворять соединения титана, содержащиеся в шламах, и переводить их в раствор. Такие растворы имеют состав, отличный от растворов основного производства. Существенное отличие заключается в высоком значении кислотного фактора и низкой концентрации основного вещества. Растворы могут быть использованы для извлечения дополнительного количества титана, но процесс требует предварительного разбавления, что приводит к существенным затратам воды и серьезной корректировке производственной технологии.

Нами предпринята попытка получения из такого раствора ультрадисперсных частиц титаносодержащих продуктов с одновременной очисткой от примесей железа. Учитывая особенности состава раствора, считали целесообразным применить щелочной гидролиз и исследовать его параметры. Оценивали влияние температуры, разбавление на скорость процесса, влияние концентрации щелочи на дисперсность, влияние скорости подачи щелочи и чистоту ультрадисперсных соединений титана.

Процесс получения ультрадисперсных частичек соединений титана включает в себя гидролиз раствора кислых шламов при температуре 40-45 $^{0}\mathrm{C}$ с последующим введением щелочи с малыми временными интервалами.

Предпологается что процесс гидролиза проходит согласно следующим реакциям с образованием метатитановой кислоты:

$$\begin{split} & TiOSO_4 + H_2O \rightarrow H_2[TiO_2(SO_4)] \\ & H_2[TiO_2(SO_4)] + H_2O \rightarrow TiOSO_4 + 2H_2O \\ & TiOSO_4 + 2H_2O \rightarrow TiO(OH)_2 + H_2SO_4 \cdot H_2O \\ & TiO(OH)_2 + H_2O \rightarrow TiO_2 \cdot 2H_2O \end{split}$$

В результате образуется коллоидная система с высокодисперсными частицами титана. Соединения железа остаются в растворе, о чем свидетельствует микроскопический анализ (рис. 1)




Рисунок 1-Микроскопический анализ

Установлено что при использовании щелочей низкой концентрации (0,1-0,5H) синтезированные частицы, находящиеся в растворе, имеют высокую дисперсность (порядка 100-1000 нм). Низкое значение рН (2,5-3) способствует лучшему разделению титана и железа. Показана возможность получения ультрадисперсных соединений титана с одновременным отделением их от соединений железа.

1. Тихонов В.А., Влияние параметров процесса гидролиза титанил-сульфата на размер частиц метатитановой кислоты. // В.А. Тихонов О.Е. Ермакова, С.В. Лановецкий, В.З. Пойлов УДК $661.882.22-14.093.8\ 2007.-4\ c.$