

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЗИКА, ЕЛЕКТРОНІКА,  
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

**ФЕЕ :: 2013**

**МАТЕРІАЛИ  
та програма**

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

(Суми, 22-27 квітня 2013 року)

Суми  
Сумський державний університет  
2013

## Феромагнетизм у шаруватих кристалах InSe, інтеркальованих кобальтом

Болезюк В.Б., *мол. наук. співроб.*; Кудринський З.Р., асп.;  
Ковалюк З.Д., *проф.*

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича  
НАН України, Чернівецьке відділення, м. Чернівці

Досліджені магнітні властивості шаруватих кристалів  $\text{Co}_{0,15}\text{InSe}$ , інтеркальованих кобальтом електрохімічним способом в зовнішньому магнітному полі та без магнітного поля. Встановлено, що феромагнітне впорядкування при кімнатній температурі спостерігається тільки для кристалів  $\text{Co}_{0,15}\text{InSe}$ , інтеркальованих іонами  $\text{Co}^{+2}$  у магнітному полі. Для цих кристалів, інтеркальованих без магнітного поля, гістерезис на кривих намагнічення при  $T = 300 \text{ K}$  не спостерігався.

Кристали  $\text{Co}_{0,15}\text{InSe}$  представляють собою наноккомпозитний матеріал, який складається з шаруватої матриці і масивів нанорозмірних структур, сформованих з нанокристалів  $\text{Co}$  на ван-дер-ваальсовій поверхні шарів  $\text{InSe}$ .

Вектор напруженості магнітного поля  $\mathbf{H}$  при інтеркаляції кристалів був спрямований перпендикулярно осі  $\mathbf{C}$  кристала. Виміри магнітного моменту для анізотропних за фізичними властивостями кристалів  $\text{InSe}$  проводилися при напрямках магнітного поля паралельно ( $\mathbf{H} \parallel \mathbf{C}$ ) і перпендикулярно ( $\mathbf{H} \perp \mathbf{C}$ ) осі симетрії  $\mathbf{C}$  кристала. Залежності  $m = f(\mathbf{H})$ , відрізняються залежно від напрямку магнітного поля відносно площини шарів кристала. Для залежності  $m = f(\mathbf{H})$ , вимірної в конфігурації ( $\mathbf{H} \perp \mathbf{C}$ ), значення питомого магнітного моменту насичення для інтеркальованого кристала  $\text{Co}_{0,15}\text{InSe}$  складає  $m_s = 0,10996 \text{ е.м.о./г}$  при напруженості магнітного поля  $\mathbf{H} = 3000 \text{ Е}$ . При вимірах  $m = f(\mathbf{H})$  в конфігурації ( $\mathbf{H} \parallel \mathbf{C}$ ) значення  $m_s = 0,06576 \text{ е.м.о./г}$ . Значення коерцитивної сили  $\mathbf{H}_c$  становлять  $107,10 \text{ Е}$  і  $157,90 \text{ Е}$ , відповідно, для конфігурацій ( $\mathbf{H} \perp \mathbf{C}$ ) та ( $\mathbf{H} \parallel \mathbf{C}$ ), що характерно для магнітотвердих феромагнітних матеріалів.