

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЗИКА, ЕЛЕКТРОНІКА,
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

ФЕЕ: 2016

**МАТЕРІАЛИ
та програма**

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

(Суми, 18–22 квітня 2016 року)



Суми
Сумський державний університет
2016

Одержання та оптичні властивості кристалів $\text{TPb}_2\text{Br}_{5-x}\text{I}_x$

Левковець С.І.¹, *аспірант*; Фочук П.М.², *професор*; Мирончук Г.Л.¹,
доцент; Федорчук А.О.³, *професор*; Піскач Л.В.¹, *доцент*;
Парасюк О.В.¹, *доцент*

¹ Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,
м. Луцьк

² Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
м. Чернівці

³ Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З. Гжицького, м. Львів

Під час дослідження фазових рівноваг у системі $2\text{TI} + \text{PbBr}_2 \Leftrightarrow 2\text{TlBr} + \text{PbI}_2$, яке проводиться з метою пошуку нових матеріалів для детекторів іонізуючого випромінювання, виявлено широку область твердих розчинів на основі ВТ модифікації TPb_2Br_5 , яка локалізована вздовж перерізу $\text{TPb}_2\text{Br}_5 - \text{TPb}_2\text{I}_5$. Методом порошку встановлено, що вона кристалізується в тетрагональній просторовій групі $I4/mcm$, а її протяжність, визначена за зміною параметрів елементарних комірок, становить 24-90 мол. % TPb_2I_5 при 300 К. На фазовій діаграмі перерізу при складі 80 мол. % TPb_2I_5 , який відповідає формулі TPb_2BrI_4 , спостерігається максимум плавлення при 611 К. Твердий розчин на основі НТ модифікації TPb_2Br_5 не перевищує 10 мол. %. Переріз в частині 90-100 мол. % TPb_2I_5 є неквазібінарний через відсутність тернарного йодиду. Для одержання кристалів $\text{TPb}_2\text{Br}_{5-x}\text{I}_x$ був використаний метод Бріджмена-Стокбаргера. Одержані кристали жовтого кольору, який із збільшенням вмісту йодиду змінювався на світло-коричневий. Досліджені спектри поглинання кристалів в діапазоні температур 100-300 К і за значенням енергії кванта світла в області смуги власного поглинання (при $\alpha = 350\text{см}^{-1}$) оцінена E_g (таблиця 1).

Таблиця 1 – Зміна ширини забороненої зони кристалів $\text{TPb}_2\text{Br}_{5-x}\text{I}_x$

T, K	Ширина забороненої зони, eV (склад в мол.% TPb_2I_5)				
	40	50	60	70	80
100	2,67	2,65	2,61	2,59	2,55
200	2,61	2,59	2,56	2,53	2,50
300	2,53	2,52	2,50	2,48	2,44