

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЗИКА, ЕЛЕКТРОНІКА,  
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

**ФЕЕ: 2016**

**МАТЕРІАЛИ  
та програма**

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

(Суми, 18–22 квітня 2016 року)



Суми  
Сумський державний університет  
2016

## Порівняння оптичних втрат у сонячних елементах на основі гетеропереходів $n\text{-ITO(ZnO)/n-CdS(n-ZnS, ZnSe)/p-CZTS}$

Доброжан О.А., *аспірант*; Данильченко П.С., *студент*;  
Опанасюк А.С., *професор*  
Сумський державний університет, м. Суми

Одним із шляхів подолання енергетичної кризи є широкомасштабне використання фотоелектричних перетворювачів (ФЕП) сонячної енергії. Сьогодні найпоширенішими є сонячні елементи (СЕ), що базуються на кремнієвих технологіях, однак останнім часом почали використовуватися тонкоплівкові ФЕП на основі гетеропереходів  $n\text{-CdS}/p\text{-(CdTe, CuIn}_x\text{Ga}_{(1-x)}\text{(S, Se)}_2)$  із фронтальним струмознімальним шаром ІТО. Але, такі недоліки як токсичність Cd, висока вартість In, Ga, Te, пов'язана з низькою поширеністю їх у земній корі, дають поштовх до пошуку альтернативних матеріалів функціональних шарів та конструкцій ФЕП. У наш час як заміна традиційним поглинаючим шарам тонкоплівкових СЕ розглядається сполука  $\text{Cu}_2\text{ZnSnS}_4$  (CZTS), яка має ширину забороненої зони ( $E_g^{\text{CZTS}} = 1,5$  eV), що є оптимальною для поглинання сонячного випромінювання, та  $p$ -тип провідності. Вікном в такому ФЕП виступає CdS, а фронтальним контактом ІТО. Альтернативою відомим СЕ є конструкція  $n\text{-ZnS(ZnSe)}/p\text{-CZTS}$  зі струмознімальним шаром ZnO : Al. До складу цього ФЕП входять поширені в природі та нетоксичні елементи. Сполуки ZnO та ZnS, ZnSe є широкозонними ( $E_g^{\text{ZnO}} = 3,37$  eV,  $E_g^{\text{ZnS}} = 3,7$  eV,  $E_g^{\text{ZnSe}} = 2,7$  eV), що дозволяє збільшити кількість фотонів, які надходять до поглинаючого шару приладу.

Метою даного дослідження було визначення оптичних втрат на границях і в об'ємі допоміжних шарів СЕ в залежності від їх товщини  $d$  в приладах, що мають конструкцію  $n\text{-ITO(ZnO)}/n\text{-CdS(n-ZnS, ZnSe)}/p\text{-CZTS}$ / тильний контакт, та порівняння їх між собою.

В результаті моделювання визначено спектральну залежність коефіцієнт пропускання світла крізь шари скла, ІТО (ZnO), CdS (ZnS, ZnSe). Аналіз отриманих результатів свідчить, що в інтервалі довжини хвилі  $\lambda = 450\text{-}900$  нм, при товщині віконних шарів  $d = 50$  нм коефіцієнт пропускання ZnO/ZnS більший в середньому на 8-15 %, ніж для структури ІТО/CdS, а при  $d = 300$  нм на 5-12 %.