

# ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ С МЕТАЛЛАМИ

О.П.Кульментьева, А.И.Кульментьев

\*Институт прикладной физики НАН Украины

Экспериментальные исследования процессов облучения металлов тяжелыми ионами показали, что в результате такого взаимодействия на поверхности мишени часто возникает сильно развитый рельеф. Поэтому для создания заданных композиций в приповерхностном слое необходимо учитывать весь спектр протекающих при облучении процессов изменения структуры и состава. Одним из компонентов такого исследования может служить компьютерное моделирование. В настоящей работе на примере очень важных в технологическом отношении систем медь-платина и медь-тантал были проведены электронно-микроскопические исследования изменения морфологии поверхности медной мишени, облученной различными дозами платины и тантала, определен состав приповерхностного слоя и проведено компьютерное моделирование этих процессов.

Для изучения морфологии поверхности и проведения микронализа использовался растровый электронный микроскоп РЭММА-102, снабженный приставками ЭДС и WDS-2.

Электронно-микроскопическое изучение морфологии поверхности медной фольги показало, что облучение ионами платины сопровождается появлением пор и неровностей: при минимальной дозе облучения  $1500 \text{ мкКл/см}^2$  наблюдаются лишь следы проката, а концентрация пор составляет около 5 %; при максимальной дозе  $18000 \text{ мкКл/см}^2$  поверхность напоминает "кружево", а концентрация пор достигает 36 %.

Рентгеновский энерго-дисперсионный микронализ показал, что в результате облучения поверхностный слой насыщается платиной. При этом средняя концентрация платины при увеличении дозы облучения в указанных выше пределах изменяется от 0,016 до 2,1 вес. % соответственно. Полученные

результаты хорошо согласуются с литературными данными по обратному резерфордовскому рассеянию. Аналогичные результаты получены и на образцах меди, облученной tantalом. Анализ экспериментальных результатов позволил сделать вывод о том, что при облучении меди тяжелыми ионами имеют место не только процесс ионного внедрения, но инициируется процесс распыление материала подложки, причем эти процессы частично компенсируют друг друга.

С помощью программы TRIM было проведено компьютерное моделирование процесса имплантации меди ионами Та (181 а.м.е.) с энергией 40 кэВ. В результате моделирования был получен профиль имплантированных ионов и было определено, что средний пробег ионов tantalа в меди равен 89 Å, а ширина распределения составляет 31 Å. Кроме того, был получен профиль распределения по глубине смещенных атомов. Анализ полученных результатов показал, что вблизи поверхности мишени существует отличная от нуля плотность смещенных атомов, что должно, по-видимому, приводить к существенному распылению мишени. Для проверки этого предположения в рамках программы для тех же условий эксперимента была оценена величина коэффициента распыления, которая оказалась равной  $\approx 8,95$  атомов/ион. Это указывает на существенную роль распыления при облучении меди тяжелыми ионами Та с энергиями в рассматриваемом диапазоне. Учет этого эффекта может привести к существенному изменению представленных профилей. Выполнение такого исследования может быть проделано с помощью приближений, в которых учитывается как процесс распыления, так и процесс динамического изменения ее композиционного состава.

Таким образом, совместное проведение натурных и компьютерных экспериментов позволяет лучше понять физику процессов, протекающих при взаимодействии пучков частиц с веществом.