

СТРУКТУРА ТА ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ ПЛІВОК СПЛАВІВ Co-Ni

Доц. Лобода В.Б., зав.лаб. Кравченко В.О.

Проведено дослідження кристалічної структури та електропровідності тонких плівок сплаву Co-Ni з концентрацією Со 50-90 мас.% в діапазоні товщин 15-130 нм. Зразки були одержані методом електронно-променевого випаровування наважок сплавів відповідного складу з конденсацією на скляні підкладки для досліджень електропровідності та сколи KVg для структурних досліджень [1].

Для термічної стабілізації плівки відпаливалися протягом 2-3 циклів за схемою "нагрівання до 400° - витримка – охолодження". При цьому для зразків усіх концентрацій та товщин спостерігалося необоротне зменшення опору під час I-го циклу, пов'язане як з процесами росту кристалітів, так і з заліковуванням дефектів структури.

Електронографічні дослідження показують, що в діапазоні концентрацій до 60-65 мас.% Со плівки мають однофазний склад з ГЦК-решіткою з параметром $a=0,352\text{--}0,356$ нм, що є близьким до параметру решітки чистого никелю ($a=0,352$ нм [2]). Зі збільшенням вмісту кобальту в сплаві спостерігається зростання параметру гратки ГЦК-твердого розчину, викликане спотвореннями решітки за рахунок відмінності розмірів атомів компонентів. Невідпаленим зразкам властиві розміри ліній на електронограмах, що є наслідком дрібнодисперсної структури плівок. Про це ж свідчать і результати електронно-мікроскопічних досліджень (розміри кристалітів для невідпалених плівок не перевищують 10 нм). Відпалювання протягом трьох циклів приводить до збільшення зерен (середній розмір кристалітів 40-60 нм) і, відповідно, до зменшення ширини ліній на електронограмах.




Рис.1. Залежність питомого опору ρ_g для плівок Co-Ni від концентрації кобальту

У діапазоні концентрацій 65-75 мас.% Со спостерігається поява на електронограмах додаткових ліній ГЦП-гратки. При вмісті кобальту понад 75 мас.% основною є гексагональна решітка на базі Со (а=0,249-0,251 нм, с=0,426-0,430 нм), наявні також лінії ГЦК-решітки (швидше за все, ГЦК-Со). В цілому картина узгоджується з даними для масивного сплаву.

Дослідження електропровідності сплавів вказують на існування розмірної залежності питомого опору плівок. Порівняння величин питомого опору ρ_g , одержаних з графіків залежності $\rho \cdot d(d)$ [3], вказує на наявність максимуму на концентраційній залежності питомого опору при концентрації 70 мас.% Со (рис.1), який, можливо, пов'язаний з існуванням двофазної області при переході від ГЦК до ГЦУ решітки.

ЛІТЕРАТУРА:

- Лобода В.Б., Кравченко В.О., Салтикова А.І. Структура та електрофізичні властивості тонких плівок сплаву $Co_{0,5}Ni_{0,5}$ // Вісник СумДУ. Серія: Фізика, математика, механіка. – 2005. - №8 (80). – С.153-159.
- Горелик С.С., Растворгувев Л.Н., Саков Ю.А. Рентгенографический и электроннооптический анализ. Приложения. –Москва: Металлургия, 1971.–104 с.
- Проценко І.Ю. Технологія та фізика тонких металевих плівок.– Суми: Вид-во СумДУ, 2000.–148 с.